

MAZIVE MASTI

INA Lipleks S EP 1**INA Lipleks S EP 2****INA Lipleks S EP 3****Litijeva kompleksna EP maziva mast****Opći podaci – primjena**

INA Lipleks S EP mazive masti su proizvedene na osnovi posebno odabranih litijevih kompleksnih sapuna i selektivno rafiniranog mineralnog ulja. Sadrže čitav niz različitih aditiva, kao što su EP aditivi, inhibitori oksidacije i korozije, te aditivi za povećanje prijaljivosti. Usavršenom tehnologijom postignuta je odlična mehanička stabilnost i visoko kapljiste, što omogućava produžen vijek trajanja masti i kod povиenih temperatura.

INA Lipleks S EP mazive masti podnose velika i udarna opterećenja, vibracije, a otporne su i u prisutnosti vlage, vode i vodene pare. Koriste se za podmazivanje svih vrsta valjnih i kliznih ležaja u strojevima i industrijskim postrojenjima, te za podmazivanje ležaja kotača cestovnih i željezničkih vozila.

INA Lipleks S EP 1 je maziva mast meke konzistencije koja se preporučuje za podmazivanje valjnih i kliznih ležaja koji rade kod nižih radnih temperatura. Pogodna je za centralne sustave podmazivanja s dugačkim vodovima. Ovisno o radnim uvjetima može se primjenjivati u području radnih temperatura od -30 do 120 °C, kratkotrajno do 130 °C.

INA Lipleks S EP 2 je maziva mast srednje meke konzistencije, koja se preporučuje za podmazivanje različitih vrsta valjnih i kliznih ležaja, zglobova, vodilica i drugih strojnih elemenata. Može se primjenjivati u području radnih temperatura od -30 do 130 °C, kratkotrajno do 140 °C.

INA Lipleks S EP 3 je maziva mast sa sličnom primjenom kao INA LIS 2 mast, a primjenjuje se kod onih konstrukcijskih izvedbi ležaja i radnih uvjeta gdje se zahtijeva srednja konzistencija masti. Može se primjenjivati u području radnih temperatura od -25 do 140 °C, kratkotrajno do 150 °C.

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA Lipleks S EP 1: NLGI 1, ISO 6743-9: ISO L-XCCHB 1, DIN 51 502: KP 1 K-30, DIN 51 825: KP 1 K-30, INA N 22-113 TIP 1

INA Lipleks S EP 2: NLGI 2, ISO 6743-9: ISO L-XCDHB 2, DIN 51 502: KP 2 N-30, DIN 51 825: KP 2 N-30, INA N 22-113 TIP 1

INA Lipleks S EP 3: NLGI 3, ISO 6743-9: ISO L-XCDHB 3, DIN 51 502: KP 3 N-25, DIN 51 825: KP 3 N-25, INA N 22-113 TIP 1

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Lipleks S EP			Metoda
NLGI gradacija	1	2	3	
Kinematička viskoznost baznog ulja, mm ² /s - pri 40 °C		150		ISO 3104
- pri 100 °C		14		
Izgled i boja	homogena crvena mast			vizualno
Kapljište, °C	240	248	252	ISO 6299
Penetracija poslije gnječenja, 60 ciklusa pri 25 °C, 0,1 mm	320	275	235	ISO 2137
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a			ASTM D 4048
Količina slobodnih alkalija (kao NaOH), mas. %	0,06	0,05	0,05	ASTM D 128
Mehanička stabilnost, promjena penetracije poslije gnječenja (100 000 ciklusa), 0,1mm	35	40	50	ISO 2137
Otpornost prema vodi ispiranjem (79 °C, 1 h), mas. %	6	3	1,5	ISO 11009
Gubitak masti kod povišene temperature (113 °C, 6 h), mas. %	-	0,9	0,5	ASTM D 1263
Oksidacijska stabilnost (99 °C, 100 h) - pad tlaka, kPa	14	14	14	ASTM D 942
Izdvajanje ulja (40 °C, 168 h), mas. %	5	3	1	IP 121
Stupanj zaštite protiv korozije, SKF Emcor test, ocjena	0/0			DIN 51802
Sposobnost podnošenja opterećenja, Uređaj s četiri kugle, točka zavarivanja (1430 rpm, 10 s), N	3150	3150	3150	ASTM D 2596
Svojstva protiv trošenja, srednji promjer istrošenja, (392 N, 1200 rpm, 75 °C, 1 h), mm	0,55	0,50	0,50	ASTM D 2266
Sposobnost podnošenja opterećenja, Timken OK Load (800 rpm, 24±6 °C, 10 min), N	155			ASTM D 2509

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

Naziv proizvoda	180 kg	17 kg	4 kg	0,85 kg	400 g
INA Lipleks S EP 1	X	X		X	
INA Lipleks S EP 2	X	X	X	X	X
INA Lipleks S EP 3	X	X		X	

Revizija HR 01; 2022-12-08; 10:50

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.